

**DESCRIERE:**

Vopsea emulsionata de exterior, pe baza de copolimeri acrilici, superlavabila, mata, de un alb stralucitor, diluabila cu apa, ecologica, fara miros.

**DOMENII DE APLICARE:**

ASTEK DURATEK se poate aplica pe toate tipurile de beton, tencuieli, suprafete vopsite anterior cu vopsele pe baza de rasini acrilice, cu aderenza proprie.

**PROPRIETATI:**

Produsul se dilueaza cu apa si se caracterizeaza prin:

- Rezistenta si stabilitate, prin protectia pe care o ofera datorita compozitiei chimice adecvate.
- Siguranta in exploatare, prin mentinerea in timp a caracteristicilor fundamentale cum ar fi : aderenza la suport, putere mare de acoperire, rezistenta la intemperii si factori de mediu exteriori, rezistenta la imbatranire naturala, lavabilitate excelenta, impermeabilitate, permeabilitate la vapori.
- Produsul nu este toxic, nu degaja noxe in timpul exploatarii fiind considerat produs ecologic.
- Pelicula de vopsea este continua, uniforma, mata, umple foarte bine porii.
- Se poate colora cu ajutorul pastelor de nuanzare recomandate pentru vopsele lavabile.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE:**

Aspect : tixotrop, omogen, fara impuritati

Culoare : alb stralucitor

Luciu : mat

Densitate : 1.65 +/- 0.5g/cmc

Vascozitate : 95 – 120 KU

Substanta solida : 64 – 66 %

pH : 8 – 10

Finete de frezare : 8 Hegman

**PREGATIREA SUPRAFETELOR SI APLICARE:**

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produsului, este necesara respectarea stricta a tuturor instructiunilor de aplicare, a conditiilor precautiilor si eventualelor limitari.

**ATENTIE:**

- Este interzisa amestecarea produsului cu var, aracet, huma sau vopsele pe baza de solventi.
- Inainte de dilutie se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte.
- Nu se aplica peste huma.
- Produsul diluat trebuie reomogenizat periodic.

Produsul se aplica pe suprafete suport curate, uscate, lipsite de praf si substante care sa impiedice aderenza, iar suprafata ce urmeaza a fi vopsita va fi iluminata adecvat.

Pentru suprafete vopsite anterior sau extrem de murdare se recomanda aplicarea in prealabil a unei amorse ASTEK Grund Extra.

Pentru suprafete cu depuneri de muschi, alge, se recomanda indepartarea acestora mecanic sau cu jeturi de apa sub presiune, dupa care se spala cu ASTEK STOP MUCEGAI, se lasa sa se usuce si se grunduiesc cu ASTEK Grund Extra.

Pentru suprafete cu inflorescente de sare, acestea se indeparteaza prin periere si se grunduiesc cu ASTEK Grund Extra. La acoperirea suprafetelor cu inflorescente de sare nu se poate acorda garantie pentru rezistenta indelungata asupra vopsirii, respectiv disparitia acestora.

Pentru suprafete cu defecte acestea se chituiesc dupa care se grunduiesc cu ASTEK Grund Extra.

Pentru suprafete noi sau foarte absorbante se recomanda, de asemenea, folosirea unui strat de Grund Extra ASTEK in vederea reducerii consumului de vopsea. Temperatura minima de aplicare pentru materiale, suprafata si aer este de +5° C.

Se aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat imediat dupa folosire.

ASTEK DURATEK se poate nuanata cu sistemul de nuanatare ASTEK. La nuanatarea vopselei este necesara amestecarea intregii cantitati pentru a evita obtinerea unor nuante diferite.

#### **DETALII DE APLICARE:**

Numar straturi recomandate: 2

In functie de: modul de aplicare, conditiile de exploatare , nuanta produsului, numarul de straturi poate varia. Nu se poate aplica sub actiunea directa a razelor solare sau sub actiunea directa a vantului.

#### **DILUARE:**

Cu 25% apa pentru primul strat si 10% pentru al doilea strat.

#### **TIMP DE USCARA:**

Uscare la atingere 1- 2 ore

Al doilea strat 6 ore

Uscare completa 24 ore

Timpul de uscare depinde de temperatura, umiditatea (mediu si suport) si grosimea peliculei. Este prelungit de scaderea temperaturii si cresterea grosimei peliculei.

#### **CONSUM SPECIFIC:**

Cca. 200-220g/mp/strat. Consumul este orientativ. Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Aceste pierderi depind de metoda de aplicare, forma, dimensiunea si natura suprafetei.

#### **DEPOZITARE:**

Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii si inghet. In aceste conditii termenul de valabilitate al produsului este de 2 ani. Termen de garantie la aplicare pe suport este de peste 5 ani, respectand conditiile de aplicare recomandate de producator.

FISA TEHNICA

## ASTEK DURATEK



### **AMBALARE:**

Galeti de : 25kg; 12kg; 4kg respectiv 15,6 l ; 7,5 l ; 2,5 l

### **MASURI DE PRECAUTIE:**

A nu se lasa la indemana copiilor. La contactul cu ochii sau pielea, acestea se vor spala bine cu apa. La aplicarea cu aparatele de pulverizat a nu se inhala vaporii. A nu se deversa in canalizari, ape sau pe sol.