



DESCRIERE:

Vopsea emulsie pentru exterior, mata, pe baza de rasini siliconice, diluabila cu apa, ecologica, fara miros.

DOMENII DE APLICARE:

Astek Durasil se poate aplica pe toate tipurile de beton, tencuieli, suprafete vopsite anterior cu vopsele pe baza de rasini acrilice, cu aderența proprie. Astek Durasil se poate aplica la exterior pentru vopsiri rezistente la intemperii si la interior pentru vopsiri superlavabile. Este recomandat si la acoperirea tencuielilor minerale.

PROPRIETATI:

Produsul se dilueaza cu apa si se caracterizeaza prin :

- Rezistenta si stabilitate, prin protectia pe care o ofera datorita compozitiei chimice unice in categoria vopselelor pentru tencuieli. Rezistenta la intemperii si poluari atmosferice. Foarte buna rezistenta la alcalii. Acopera foarte bine suportul.
- Respinge apa, dupa uscarea completa , autoprotejandu-se contra factorilor daunatori cum ar fi umiditatea sarata.
- Siguranta in exploatare, prin mentinerea in timp a caracteristicilor fundamentale cum ar fi: aderența la suport, putere mare de acoperire, rezistenta la factori de mediu interni, impermeabilitate, permeabilitate la vapori, elasticitate(nu se fisureaza).
- Produsul nu este toxic, nu degaja noxe in timpul exploatarii fiind considerat produs ecologic.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE:

Densitate : 1,6 +/- 0,05 g/cmc

Vascozitate : 95 – 120 KU

Substanta solida : 64 – 68 %

pH : 8 – 10

Finete de frezare : 8 Hegman

PREGATIREA SUPRAFETELOR SI APLICARE:

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produsului, este necesara respectarea stricta a tuturor instructiunilor de aplicare, a conditiilor precautiilor si eventualelor limitari.

ATENTIE:

- Este interzisa amestecarea produsului cu var, aracet, huma sau vopsele pe baza de solventi.
- Inainte de dilutie se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte.
- Nu se aplica peste huma.
- Produsul diluat trebuie reomogenizat periodic.
- Produsul se aplica pe suprafete suport curate, uscate, lipsite de praf si substante care sa impiedice aderența.
- Suprafata ce urmeaza a fi vopsita va fi iluminata adecvat.
- Pentru suprafetele vopsite anterior sau extrem de murdare se recomanda aplicarea in prealabil a unei amorse- ASTEK Grund Siliconic.
- Pentru suprafete noi sau foarte absorbante, se recomanda de asemenea folosirea unui strat de Grund Siliconic ASTEK in vederea reducerii consumului de vopsea.

- Pentru suprafete cu depuneri de muschi, alge, se recomanda indepartarea acestora mecanic sau cu jeturi de apa sub presiune, dupa care se spala cu ASTEK STOP MUCEGAI , se lasa sa se usuce si se grunduiesc cu Grund Siliconic ASTEK.
- Pentru suprafete cu inflorescente de sare, acestea se indeparteaza prin periere si se grunduiesc cu Grund Siliconic ASTEK. La acoperirea suprafetelor cu inflorescente de sare nu se poate acorda garantie pentru rezistenta indelungata a vopsirii, respectiv disparitia acestora.
- Pentru suprafetele cu defecte, acestea se chituiesc dupa care se grunduiesc cu Grund Siliconic ASTEK. Temperatura minima de aplicare pentru materiale, suprafata si aer, este de + 5° C C si maxima de +30°C. Se aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare. Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalcat imediat dupa folosire. ASTEK DURASIL se poate nuanta cu sistemul de nuantare ASTEK. La nuantarea vopselei este necesara amestecarea intregii cantitati pentru a evita obtinerea unor nuante diferite.

DETALII DE APLICARE:

Numar straturi recomandate: 2

In functie de: modul de aplicare, conditiile de exploatare, nuanta produsului, numarul de straturi poate varia. Nu se aplica sub actiunea directa a razelor solare sau sub actiunea vantului. Se aplica cu rola , pensula sau prin pulverizare. Uneltele se spala imediat dupa folosire.

DILUARE:

Se dilueaza cu maxim 10 % apa.

TIMP DE USCARE:

La 20°C si 65% umiditate

Uscare la atingere 1-2 ore

Al doilea strat se aplica dupa 12 ore

Uscare completa 24 ore

La temperaturi mai joase si o umiditate mai mare in aer , acesti timpi se prelungesc.

CONSUM SPECIFIC:

Intre 140-200 g/mp. Consumul este orientativ. Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Aceste pierderi depind de metoda de aplicare, forma, dimensiunea si natura suprafetei. Pe suprafete neuniforme consumul se mareste.

DEPOZITARE:

Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii si inghet. In aceste conditii termenul de valabilitate al produsului este de 3 ani. Termen de garantie la aplicare pe suport este de peste 5 ani, in conditiile respectarii conditiilor de aplicare recomandate de producator.

AMBALARE:

Galeti de : 25kg/15,6 l ; 4kg/2,5 l

MASURI DE PRECAUTIE:

A nu se lasa la indemana copiilor. La contactul cu ochii sau pielea , acestea se vor spala bine cu apa . La aplicarea cu aparatele de pulverizat a nu se inhala vaporii.. A nu se deversa in canalizari, ape sau pe sol.