

ASTEK NARMOTEX 2,5mm



Tencuiala decorativa cu aspect canelat

GRANULATIE 2,5 mm

DESCRIERE:

ASTEK MARMOTEX este o tencuiala decorativa structurata pentru interior si exterior cu aspect canelat, mata, alba sau color conform esantioanelor; este obtinuta pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi.

DOMENIU DE UTILIZARE SI PROPRIETATI

Produsul ASTEK MARMOTEX se utilizeaza in constructii pentru protectia si decorarea suprafetelor exterioare din beton, glet de ipsos, zidarie etc. Se poate folosi si la interior pentru vopsiri rezistente si superlavabile; este rezistenta la intemperii, loviri, zgarieri, permite respiratia suprafetei.

SUPRAFETE RECOMANDATE

Se aplica pe toate suprafetele minerale, placi de gips carton, beton, zidarie etc.

Suprafata pe care se aplica produsul trebuie sa fie curata, neteda, compacta, sa nu prezinte luciu, uscata, cu rezistenta proprie, degresata si desprafuita.

Se recomanda ca suprafata de baza sa se amorseze cu ASTEK GRUND RUGOS.

MOD DE APLICARE

Dupa amorsare cu ASTEK GRUND RUGOS alb sau colorat in tonul de culoare al produsului, se aplica tencuiala intr-un singur strat cu fierul de glet din otel inox. iar structurarea se realizeaza cu drisca din material plastic. Produsul ASTEK MARMOTEX poate fi colorat cu sistemul de nuantare ASTEK . Pe suprafete mari se recomanda a se aplica fara pauze, umed pe umed pentru a se evita aparitia nadelor. Uneltele de lucru se curata cu apa imediat dupa utilizare.

ATENTIE: este interzisa amestecarea produsului cu: var, huma, sau vopsele pe baza de solventi organici.

Conditii de aplicare

Temperatura mediu : 10 – 30 °C

Umiditate relativa : max. 75%

Temperatura suport : 10 – 30 °C

Temperatura produs : 10 – 30 °C

TIMP DE USCARE

Partial 24 ore

Total 72 ore

CONSUM

2,5 – 3 kg/mp; acesta poate varia in functie de natura suportului si structura dorita; un consum exact se va determina in urma efectuarii unei probe.

FISA TEHNICA

ASTEK NARMOTEX 2,5mm



DILUTIE

Este gata pregatit pentru utilizare

DEPOZITARE

Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii si inghet (la temperaturi peste +5°C) in recipiente inchise etans.

AMBALARE

Recipienti de : 25 kg / 14 l

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare
25kg acopera cca. 8 – 10 mp