

FISA TEHNICA

ASTEK MARMOSIL



ASTEK MARMOSIL 2 mm - Tencuiala decorativa siliconica cu aspect canelat - granulatie 2 mm

DESCRIERE

ASTEK MARMOSIL 2 mm este o tencuiala decorativa structurata cu efect de autocuratare pe baza de rasini acrilice si siliconice destinata finisarii tencuielilor exterioare, cu aspect final striat, mata, alba sau color conform esantioanelor.

DOMENIU DE UTILIZARE SI PROPRIETATI

Produsul ASTEK MARMOSIL 2 mm se utilizeaza in constructii pentru protectia si decorarea suprafetelor exterioare din beton, glet de ipsos, zidarie etc. Se poate folosi si la interior pentru vopsiri rezistente si superlavabile; este rezistenta la intemperii, loviri, zgarieri, permite respiratia suprafetei.

SUPRAFETE RECOMANDATE

Se aplica pe toate suprafetele minerale, placi de gips carton, beton, zidarie etc. Suprafata pe care se aplica produsul trebuie sa fie curata, neteda, compacta, sa nu prezinte luciu, uscata, cu rezistenta proprie, degresata si desprafuita. Se recomanda ca suprafata de baza sa se amorseze cu ASTEK GRUND RUGOS alb sau colorat in tonul de culoare al produsului.

MOD DE APLICARE

Dupa amorsare cu ASTEK GRUND RUGOS alb sau colorat in tonul de culoare al produsului, se aplica tencuiala intr-un singur strat cu fierul de glet din otel inox, iar structurarea se realizeaza cu drisca din material plastic. Produsul ASTEK MARMOSIL 2 mm poate fi colorat cu sistemul de nuanzare ASTEK. Pe suprafete mari se recomanda a se aplica fara pauze, umed pe umed pentru a se evita aparitia nadelor. Uneltele de lucru se curata cu apa imediat dupa utilizare.

ATENTIE: este interzisa amestecarea produsului cu: var, huma, sau vopsele pe baza de solventi organici.

CONDITII DE APLICARE

Temperatura mediu : 10 – 30 °C

Umiditate relativa : max. 75%

Temperatura suport : 10 – 30 °C

Temperatura produs : 10 – 30 °C

TIMP DE USCARE

Partial 24 ore

Total 72 ore

CONSUM

Acesta poate varia in functie de natura suportului, structura dorita si indemanarea aplicatorului, orientativ 2 - 2,5 mp / kg. Un consum exact se va determina in urma efectuarii unei probe.

DILUTIE

Este gata pregatit pentru utilizare. Nu se dilueaza.

DEPOZITARE

Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii si inghet (la temperaturi peste +5°C).

AMBALARE

Recipient de : 25 kg / 14 l inchis etans.

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

FRAZE DE RISC

R22 nociv in caz de inghitire

FRAZE DE SIGURANTA

S2 a nu se lasa la indemana

S7 a se pastra recipientul inchis ermetic

S40 pentru curatirea pardoselii si a tuturor obiectelor contaminate cu acest produs se utilizeaza apa

S29 a nu se arunca la canalizare

S47 a nu se pastra la o temperatura mai mica de +5°C si care nu depaseste +30°C

S59 adresati-va fabricantului pentru informatii privind recuperarea/reciclarea ambalajelor