

FISA TEHNICA

ASTEK SILTEX



ASTEK SILTEX - Textura siliconica superelastica pentru fatade

DESCRIERE

ASTEK SILTEX este o emulsie acrilica cu adaos de rasini siliconice, superelastica cu aspect texturat.

DOMENIU DE UTILIZARE SI PROPRIETATI

Produsul **ASTEK SILTEX** se utilizeaza in constructii pentru protectia si decorarea suprafetelor exterioare din beton, glet de ipsos, zidarie etc. Nu permite retentia apei la suprafata pe care a fost aplicat. Datorita compozitiei sale siliconice, permite spalarea fatadelor. Se poate folosi si la interior pentru vopsiri rezistente si superlavabile. Se recomanda ca suprafata de baza sa se amorseze cu **ASTEK GRUND SILICONIC**. Aplicarea produsului se face dupa 6 ore de la amorsarea cu grund.

PREPARAREA SUBSTRATULUI SI APLICARE

Se aplica pe suprafete exterioare pe baza de ciment, ipsos, beton si pe orice tip de termosistem agrementat.

Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate, netede, rezistente si amorsate (grunduite) in prealabil.

Din punct de vedere estetic, se recomanda aplicarea pe o suprafata (perete) deodata, fara intreruperi.

Pentru a evita aparitia diferentelor de nuanta se recomanda folosirea aceluiasi lot de produs.

Inainte de utilizare se omogenizeaza produsul.

ASTEK SILTEX se poate aplica cu trafalet de blanita sau trafalet de burete cu gaurele, pentru a obtine diferite modele, cu miscari de sus in jos, si cat produsul este ud.

Trafaletul trebuie sa fie uscat si curat. Trafaletul de blanita poate fi utilizat pentru obtinerea diferitelor modele.

In caz de vant sau soare puternic, pentru a preveni uscarea rapida se poate adauga apa.

ATENTIE! Este interzisa amestecarea produsului cu: var, huma sau vopsele pe baza de solventi organici.

CONDITII DE APLICARE

Temperatura mediu : 10 – 30 °C

Umiditate relativa : max. 75%

Temperatura suport : 10 – 30 °C

Temperatura produs : 10 – 30 °C

TIMP DE USCARE Intre 6 - 24 ore.

CONSUM

Acesta poate varia in functie de natura suportului, structura dorita si indemanarea aplicatorului, orientativ 1 - 1,5kg / mp. Un consum exact se va determina in urma efectuarii unei probe.

DILUTIE

Este gata pregatit pentru utilizare. Nu se dilueaza.

DEPOZITARE

Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii si inghet (la temperaturi peste +5°C).

AMBALARE

Recipient de : 25 kg / 15,6 l inchis etans.

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

FRAZE DE RISC

R22 nociv in caz de inghitire

FRAZE DE SIGURANTA

S2 a nu se lasa la indemana copiilor

S7 a se pastra recipientul inchis ermetic

S40 pentru curatirea pardoselii si a tuturor obiectelor contaminate cu acest produs se utilizeaza apa

S29 a nu se arunca la canalizare

S47 a nu se pastra la o temperatura mai mica de +5°C si care nu depaseste +30°C

S59 adresati-va fabricantului pentru informatii privind recuperarea/reciclarea ambalajelor