



## **ASTEK MAXWEISS**

### **DESCRIERE**

ASTEK MAXWEISS este o vopsea in dispersie apoasa pe baza de copolimeri acrilici, fara solventi. Este o vopsea de interior lavabila, alba, mata cu buna putere de acoperire. Permite respiratia peretilor.

### **SUPORTURILE PE CARE SE POATE APLICA**

- placi de gipscarton, tavane casetate
- zidarii, tencuieli si beton
- tapete structurate, celulozice
- tapete din fibra de sticla
- vopsele in dispersie vechi

Suportul trebuie sa fie uscat curat si cu rezistenta proprie.

Pentru suprafete vopsite anterior sau extrem de murdare se recomanda curatarea acestora cu jeturi de apa dupa care se lasa sa se usuce si se grunduiesc. Pentru suprafete noi sau foarte absorbante, se recomanda

de asemenea folosirea unui strat de grund in vederea reducerii consumului de vopsea.

Temperatura minima de aplicare pentru material, suprafata si aer este de +5 °C.

### **CARACTERISTICI TEHNICE**

ASPECT : tixotrop, omogen, fara impuritati

CULOARE : alb

LUCIU : mat

VASCOZITATE 8mm : 72 sec.

DENSITATE : 1,55 +/- 0,05%

SUBSTANTA SOLIDA : 60% +/- 5%

PH 8-10

### **PREGATIREA SUPRAFETELOR**

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produsului este necesara respectarea stricta a tuturor instructiunilor de aplicare, a conditiilor, precautiilor si eventualelor limitari.

## **ATENTIE**

Este interzisa amestecarea produsului cu var, aracet , huma sau vopsele pe baza de solventi.

Inainte de dilutie se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte.

Nu se aplica peste huma.

Produsul diluat trebuie reomogenizat periodic.

## **DETALII DE APLICARE**

Numar straturi recomandate : 2, in functie de modul de aplicare, conditiile de exploatare , numarul de straturi poate varia. Se poate colora cu sistemele de nuanzare ASTEK. Pe suporturile puternic absorbante , nisipoase, fainoase sau puternic contrastante din punct de vedere al culorii se recomanda aplicarea unui strat de grund ASTEK GRUND EXTRA sau a unui strat de vopsea ASTEK MAXWEISS diluat cu 10 % apa.

## **DILUTIE:**

- este gata preparata

## **TIMP DE USCARE**

Dupa 4-6 ore se poate aplica al doilea strat

Uscare completa 24 ore.

Timpul de uscare depinde de temperatura , umiditate,(mediu si suport) si grosimea peliculei.Este prelungit de scaderea temperaturii si cresterea grosimii peliculei, slaba ventilatie a incaperii , umiditatea excesiva maresc timpul de uscare.

## **CONSUM SPECIFIC:**

**Consumul este de aprox. 7 mp/kg/strat.**

Consumul este orientativ. Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Aceste pierderi depind de metoda de aplicare, forma, dimensiunea si natura suprafetei.

## **UNELTE DE LUCRU:**

ASTEK MAXWEISS, vopsea de interior, se poate aplica cu pensula , trafaletul sau prin pulverizare. In pauzele de lucru , trafaletul se tine in vopsea sau se infasoara intr-o punga de plastic. In acest mod se poate continua vopsirea fara probleme.

## **AMBALARE SI DEPOZITARE**

Recipient : 15 l / 24 kg, 7,5 l / 12 kg si 2,5 l / 4 kg; se depoziteaza in spatii ferite de inghet si intemperii ( min +5 °C)

**TERMEN DE VALABILITATE** : 24 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare

**FRAZE DE SIGURANTA**

**S2** a nu se lasa la indemana copiilor

**S7** a se pastra recipientul inchis ermetic

**S40** curatati cu apa solul si obiectele murdarite cu acest produs

**S47** a nu se pastra la o temperatura mai mica de + 5°C si care nu depaseste + 30 °C

**S59** adresati-va fabricantului pentru informatii privind recuperarea/raciclarea ambalajelor